

## TELUX

SILNOVRSTVÁ LAZURA NA DŘEVO

ATEST NA DĚTSKÉ  
HRAČKYNEPRASKÁ  
A NEOLUPUJE SE

UV FILTR

## VLASTNOSTI

- Ochrana a dekorace dřeva s životností 5 let
- Zvýraznění kresby a struktury dřeva
- Vysoce odolná vůči povětrnostním vlivům, vysoce účinný UV filtr
- Rychleschnoucí a bez zápachu



## POUŽITÍ

Vodou ředitelná silnovrstvá lazura určená k ochranným a dekorativním nátěrům plotů, oken, dveří, zahradního nábytku, dřevostaveb, altánů, pergol, dřevěných obložení apod. Obsahuje UV filtr, který výrazně chrání dřevo před slunečním zářením a povětrnostními vlivy. Má výbornou přilnavost k podkladu, dobrý rozliv a snadno se aplikuje. Vytváří vodu odpuzující a pružný povrch odolný vůči praskání a olupování s výbornou barevnou stálostí. Receptura je vhodná i na nátěry hraček a dětského nábytku.



## PŘÍPRAVA PODKLADU

Všechny podklady musí být pevné, suché, čisté, zbavené pryskyřice, vosku a mastnot.

**Dřevo** - povrch musí být zbaven prachu, nečistot a přebroušen brusným papírem č. 80 - 100. Na zašedlá místa doporučujeme použít BONDEX čistič dřeva. Všeobecně by se takto připravený povrch měl co nejdříve natřít, aby nedošlo k jeho degradaci. Vlhkost dřeva max. 12 %.

**Staré nátěry** - povrch musí být zbaven prachu, nečistot a přebroušen brusným papírem č. 100 - 120. Poškozená místa, na kterých již není původní nátěr, je nutné přebrousit až na zdravé dřevo a ošetřit napouštědlem BALAKRYL.



## APLIKACE A DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

Obsah před aplikací důkladně rozmíchejte (nevміchat vzduchové bubliny). Pro první nátěr neošetřeného dřeva v interiéru použijte lazuru zředěnou vodou v poměru 2 : 1 (2 díly lazury a 1 díl vody). Nátěr je plně zaschlý po 24 hodinách. Pro venkovní, více namáhané nátěry použijte BALAKRYL NAPOUŠTĚDLO - fungicidní napouštědlo na dřevo podle návodu na etiketě prostředku. Mezi nanášením jednotlivých vrstev lazury je vhodné nátěr přebrousit jemným brusným papírem. Doporučujeme aplikovat 2 - 3 vrstvy neředitelnou lazuroou. Další nátěry lze aplikovat po 4 hodinách.



## TECHNICKÉ ÚDAJE

**Hustota produktu:** 1,04 g.cm<sup>-3</sup>

**Obsah netěkavých látek – sušiny:** max. 35 % obj.

**Obsah organických rozpouštědel:** 0,006 – 0,0064 kg/kg produktu

Teplota podkladu a okolí nesmí klesnout pod 15 °C. Relativní vlhkost vzduchu by neměla být vyšší než 75 %. Aplikací zařízení, nářadí a pomůcky je nutné po skončení práce ihned omýt vodou.

**Pro povrchy vystavené povětrnosti používejte pouze pigmentované odstíny (bezbarvý je určený pouze do interiéru).**

**Nářadí pro aplikaci:** štětec se směsí přírodních a syntetických štětín, pneumatické stříkání, vysokotlaké stříkací zařízení.

**Pneumatické stříkání:** ředění 0-2 % vody

Tryska 1,2–1,8 mm

Tlak vzduchu 0,25–0,30 MPa

**Vysokotlaké stříkací zařízení:** ředění 0 % vody



## DOBA SCHNUTÍ

**Při teplotě 20 °C a rel.vlhkosti vzduchu 50 %**

Suchý na dotek: po 4 hodinách

Zcela suchý: po 24 hodinách

Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí.



## BEZPEČNOST PŘI PRÁCI A EKOLOGIE

Při nadýchání dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Potřísněnou pokožku omyjte vodou a mýdlem. Oči v případě zasažení vymývejte 10-15 minut proudem vody. Při náhodném požití a zasažení očí vždy neprodleně vyhledejte lékaře.

**P101** Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. **P102** Uchovávejte mimo dosah dětí.

Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7]; 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1) ω-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl) derivatives, α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl) derivatives. Může vyvolat alergickou reakci.

**Obsah VOC: A/e**, maximální prahová hodnota obsahu VOC je: **130 g/l** (2010); tento výrobek obsahuje maximálně **67 g/l** VOC ve stavu připraveném k použití.

## INFORMACE O PRODUKTU

**Balení:** 0,7 kg; 2,5 kg

**Barevné odstíny:** bezbarvý\*, borovice\* (\* také báze pro tónování), ořech, palisandr, dub, pinie, mahagon, teak  
Natónovat je možné 60 odstínů podle přání zákazníka. Finální barevnost a sytost odstínů se může lišit od vzorníku díky druhu a struktuře dřeva a počtu natřených vrstev.

**Konečný vzhled:** sametově lesklý

**Vydatnost:** 8 – 12 m<sup>2</sup>/kg v 1 vrstvě v závislosti na druhu, struktuře, hustotě dřeva a způsobu aplikace.

**Doba spotřeby:** 2,5 roku

Podrobnější informace naleznete v Bezpečnostním listu k výrobku, který je k dispozici buď na vyžádání nebo ke stažení na [www.balakryl.cz](http://www.balakryl.cz).  
**Zbytky výrobků: 0 08 01 12** Jiné odpadní barvy a laky neuvaděné pod číslem 08 01 11. **Obaly čisté: 0 15 01 06** Směsné obaly.  
**Obal je plně recyklovatelný.** Použitý a řádně vyprázdňený obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů určené obcí.



## SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém, dobře větraném místě při teplotě +5 až +35°C. Po použití obal důkladně uzavřete a uložte. Přepravujte ve svislé poloze, aby nemohlo dojít k úniku produktu. Výrobek si uchovává své užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu **minimálně do data uvedeného na obalu.**

**Chraňte před mrazem!**



## OSTATNÍ INFORMACE

Informace poskytnuté v tomto technickém listu jsou sestaveny na základě laboratorních poznatků a našich odborných zkušeností s cílem, aby při použití výrobku byly dosahovány co možná nejlepší výsledky na profesionální úrovni.

Za škody, způsobené nesprávným použitím výrobku či jeho nevhodným výběrem nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Proto doporučujeme kupujícímu nebo uživateli odborně a řemeslně správně vyzkoušet naše materiály vyzkoušet na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k předpokládanému účelu použití za daných podmínek v objektu.

Tento technický list ztrácí svoji platnost vydáním jeho novelizace. Výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků.

Sledujte aktualizace Technického listu na [www.balakryl.cz](http://www.balakryl.cz).

Datum poslední revize 12/2015.

## PŘÍLOHY

### HOTOVÉ ODSTÍNY



bezbarvý



teak




borovice



ořech



dub



palisandr



pinie



mahagon

## TÓNOVANÉ ODSTÍNY



BLK 001



BLK 016



BLK 031



BLK 046



BLK 002



BLK 017



BLK 032



BLK 047



BLK 003



BLK 018



BLK 033



BLK 048



BLK 004\*



BLK 019



BLK 034




BLK 049\*



BLK 005



BLK 020




BLK 035\*



BLK 050




BLK 006\*



BLK 021



BLK 036



BLK 051



BLK 007\*



BLK 022



BLK 037



BLK 052



BLK 008



BLK 023




BLK 038




BLK 053\*



BLK 009




BLK 024




BLK 039




BLK 054



BLK 010



BLK 025




BLK 040




BLK 055




BLK 011



BLK 026




BLK 041




BLK 056




BLK 012



BLK 027




BLK 042




BLK 057



BLK 013



BLK 028




BLK 043




BLK 058



BLK 014



BLK 029




BLK 044



BLK 059




BLK 015



BLK 030



BLK 045



BLK 060